

## Vékony rétegű ágyazóhabarcs

max. 5 mm ragasztóréteg vastagságig

- gräfix 31:** Gyári, száraz halmazállapotú, cement alapú ragasztóhabarcs. Legfeljebb 0,3 mm nagyságú kvarchomok és tömítőanyag hozzáadásával készül. Igen felhasználóbarát és erős kötőképességű termék.
- Felhasználási terület:** Gräfix 31 ragasztóhabarcsot csempék, beton és kerámia fal- és padlóburkoló lapokhoz külső- és belső térbe. Használhatjuk könnyűszerkezetes falazótéglák ragasztásához is. Közepes vastagságú ragasztóhabarcsnál kontaktréteggént is használhatjuk.
- Feldolgozás:** Egy zsák gräfix 31 tartalmát kb. 7 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk. Felhasználás előtt, 5 percnyi állás után újból jól átkeverjük. Először egy vékony kontaktréteget húzunk a burkolandó felületre, majd rögtön felhordjuk a ragasztóhabarcsot, és fogas simítólapáttal kialakítjuk a rétegvastagságot. A legjobb kötést akkor érjük el, ha a burkolólap hátuljára, a teljes felületre is felhordunk egy kontaktréteget.
- Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.
  - Nyitott kötési idő: kb. 20 percen belül.
  - Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet
  - Kifugázható: 24 óra múlva
  - Teljesen terhelhető: 28 nap múlva
- Csomagolás:**
- nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban
  - egy fóliázott 1,05 tonnás raklap tartalma 42 zsák
- Technikai adatok:**
- nyomószilárdság: C2T 1 (DIN EN 12004 alapján)
  - anyagszükséglet: pl. 4-es fogas 2 kg, 10-es fogas 4-5 kg
  - vám statisztikai termékszám: 32149000
- 25 kg száraz anyagból kb. 20 liter nedves halmazállapotú ragasztóhabarcsot kapunk
- 1 tonna száraz anyagból kb. 800 liter nedves halmazállapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, a legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG  
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46  
[www.graefix.de](http://www.graefix.de)