

gräfix[®] 311

Vékony rétegű trassz ágyazóhabarcs

Természetes kövekhez max. 5 mm ragasztóréteg vastagságig padlófűtéshez használható

gräfix 311:

Gyári, száraz halmazállapotú, solnhofeni portland cement alapú, trassz liszt tartalmú ragasztóhabarcs. Legfeljebb 0,3 mm nagyságú kvarchomok hozzáadásával készül. Igen felhasználóbarát termék.

Felhasználási terület:

Gräfix 311 fagyálló ragasztóhabarcsot használhatjuk külső- és belső térbe fal- és padlóburkoló lapokhoz. Igen ajánlott solnhofeni,- jura mészkő, márvány és gránit burkolatokhoz.

Feldolgozás:

Egy zsák gräfix 311 tartalmát 7 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk. Felhasználás előtt, 5 percnyi állás után újból jól átkeverjük. Először egy vékony kontaktréteget húzunk a burkolandó felületre, majd rögtön felhordjuk a ragasztóhabarcsot, és fogas simítólapáttal kialakítjuk a rétegvastagságot. A legjobb kötést akkor érjük el, ha a burkolólap hátuljára, a teljes felületre is felhordunk egy kontaktréteget.

- Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.
- Nyitott kötési idő: kb. 20 perc belül.
- Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet
- Kifugázható: 24 óra múlva
- Maximális terhelhetőség: 28 nap múlva

Csomagolás:

- nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban
- egy fóliázott 1,05 tonnás raklap tartalma 42 zsák

Technikai adatok:

- nyomószilárdság: C2 (DIN EN 12004 alapján)
- anyagszükséglet: pl. 4-es fogas 2 kg, 10-es fogas 4-5 kg
- vám statisztikai termékszám: 32149000

25 kg száraz anyagból kb. 22 liter nedves halmazállapotú ragasztóhabarcsot kapunk

1 tonna száraz anyagból kb. 880 liter nedves halmazállapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, a legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46
www.graefix.de

311. technikai információs lap. Kelt 2011. február.