

gräfix[®] 312

Vékony rétegű fehér, trassz ágyazóhabarcs

Természetes kövekhez max. 5 mm ragasztóréteg vastagságig padlófűtéshez használható

- gräfix 312:** Gyári, száraz halmazállapotú, kiváló fehércement alapú, trassz liszt és adalékanyag tartalmú ragasztóhabarcs. Legfeljebb 0,3 mm nagyságú kvarchomok hozzáadásával készül. Igen felhasználóbarát termék.
- Felhasználási terület:** Gräfix 312 fehér ragasztóhabarcsot használhatjuk külső- és belső térbe, vizes helységekbe fal- és padlóburkoló lapokhoz. Igen ajánlott solnhofeni,- jura mészkő, márvány és gránit burkolatokhoz.
- Feldolgozás:** Egy zsák gräfix 312 tartalmát 7 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk. Felhasználás előtt, 5 percnyi állás után újból jól átkeverjük. Először egy vékony kontaktréteget húzunk a burkolandó felületre, majd rögtön felhordjuk a ragasztóhabarcsot, és fogas simítólapáttal kialakítjuk a rétegvastagságot. A legjobb kötést akkor érjük el, ha a burkolólap hátuljára, a teljes felületre is felhordunk egy kontaktréteget.
- Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.
 - Nyitott kötési idő: kb. 20 perc belül.
 - Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet
 - Kifugázható: 24 óra múlva
 - Maximális terhelhetőség: 28 nap múlva
- Csomagolás:**
- nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban
 - egy fóliázott 1,05 tonnás raklap tartalma 42 zsák
- Technikai adatok:**
- nyomószilárdság: C2 (DIN EN 12004 alapján)
 - anyagszükséglet: pl. 4-es fogas 2 kg, 10-es fogas 4-5 kg
 - vám statisztikai termékszám: 32149000
- 25 kg száraz anyagból kb. 22 liter nedves halmazállapotú ragasztóhabarcsot kapunk
- 1 tonna száraz anyagból kb. 880 liter nedves halmazállapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, a legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46
www.graefix.de

312. technikai információs lap. Kelt 2010. június.