

gräfix® 3303

Természetes kő- és beton térburkolatokhoz, trassz fugázóhabarcs

5 - 30 mm fugaszélességhez

színek: világosszürke, középszürke, sötétszürke és bézs
padlófűtéshez is használható

gräfix 3303:	Cementkötésű, trasszcement és speciális adalékanyagból készült fugázóhabarcs. Igen jól bedolgozható, igen krémes állagú termék.
Felhasználási terület:	Gräfix 3303 felhasználható beton és természetes kő burkoltok fugázásához. A teljes kiszáradás után fagyálló, utcaseprő gép használata engedélyezett, jégmentesítő sózásnak ellenálló. Külső- és belső térbe használhatjuk.
Előkészítés:	A burkolat fugáit a ragasztóhabarcs teljes megszilárdulása előtt a burkolólap teljes mélységében ki kell kaparni és tisztítani. A fuga szélessége 5 – 30 mm lehet. A fugaanyag a fugában a burkolólap vastagságának min. 2/3-ig kitöltendő.
Feldolgozás:	<p>Egy zsák gräfix 3303 tartalmát 5 liter víz hozzáadásával egy tiszta edényben elektromos keverőszárral krémszerű, csomómentesen összedolgozzuk. Ha szükséges, akkor adjunk hozzá még 0,5 liter vizet. A felületet és a fugát az ismert módon jól benedvesítjük. A krémes habarcsot nyeles gumilapáttal jól bedolgozzuk a fugákba. A felületet tartjuk nedvesen, hogy a fugaanyag megkeményedését elősegítsük.</p> <p>Ha a megfelelő keménységet elérte a habarcs, mossuk le a teljes felületet diagonális irányban. Főzolt burkolólapoknál azoknak az alsó éléig mossuk ki a habarcsot. Víz sugárral végezzük el a végső tisztítást.</p> <ul style="list-style-type: none">• Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.• Bedolgozási idő: 60 percen belül.• Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5-25 C° felülethőmérséklet.• Nyomószilárdság: kb. 30 N/mm²• Hajlítószilárdság: kb. 4,5 N/mm²• Járható: kb. 6 óra múlva (gépkocsival kb. 24 óra múlva)
Kiszerezés:	<ul style="list-style-type: none">• nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban• 1 tonna raklapon 40 zsák fóliázva csomagolva• Száraz, hűvös helyen tároljuk.
Technikai adatok:	1,5 kg száraz anyagból 1 liter fugázó anyagot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG
D-91322, Bayreuther Str. 46
www.graefix.de

3303. számú technikai információs lap. Kelt 2012. augusztus.