

# gräfix<sup>®</sup> 342 S

## Közepes vastagságú fehér, gyorskötő ragasztóhabarcs

trassztartalmú fehér ragasztóhabarcs természetes kő és kerámia burkolólapokhoz  
ragasztóréteg vastagság: 5 - 15 mm  
padlófűtéshez használhatjuk

### gräfix 342 S:

Gyári, száraz halmazállapotú, igen rugalmas, fehércement alapú ragasztó habarcs, legfeljebb 0,8 mm nagyságú mészkőhomok és legfinomabbra őrlött trasszliszt hozzáadásával készül. Igen feldolgozóbarát és kiváló kötést biztosító ragasztóanyag.

### Felhasználási terület:

Gräfix 342 S közepes vastagságú ragasztóhabarcs nagyméretű burkolólapokhoz, durva felületű hátlapokhoz ajánlott. Felhasználható eltérő vastagságú terméskő és kerámia lapok burkolására külső- és belső térbe, nedves helységekre. Különösen ajánlott nagyon világos színű és áttetsző terméskő lapokhoz.

Megjegyzés: folyékony anhidrit alapanyagú esztrich esetében feltétlenül használjunk Rabolin 190 esztrich mélyalapozót.

### Feldolgozás:

Egy zsák gräfix 342 S tartalmát kb. 6,5 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk. Ebből kb. 17,5 liter ragasztóhabarcsot kapunk. Felhasználás előtt, kb. 5 percnyi állás után újból jól átkeverjük. Vizes helységekre, teraszokon, balkonokon ügyelni kell arra, hogy a burkolat alatt lévő habarcs hiánytalanul, az egész felületen összefüggően, üregek nélkül kerüljön a burkolandó felületre. Alkalmazzunk a floating-buttering eljárást, a burkoló lap háttuljára hordjunk fel egy vékony kontaktréteget. A habarcs vastagsága 5-15 mm lehet.

- Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.
- Nyitott feldolgozási idő: 10 perc.
- Bedolgozási idő: 30 percen belül.
- Fugázható: kb. 6 óra múlva.
- Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet.

### Kiszerezés:

- nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban
- 1,05 tonna raklapon 42 db zsák csomagolva és fóliázva

### Technikai adatok:

- anyagszükséglet: 1 m<sup>2</sup> felületre, 10 mm vtg. ragasztóhabarcsra 14 kg
- nyomószilárdság: S1

25 kg száraz anyagból 6,5 liter víz hozzáadásával kb. 17,5 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

1 tonna száraz anyagból kb. 700 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG  
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46  
[www.graefix.de](http://www.graefix.de)

342 S. technikai információs lap. Kelt 2011. szeptember.