

gräfix® 343

Közepes vastagságú flex ágyazóhabarcs

trassztartalmú ragasztóhabarcs terméskő és kerámia burkolólapokhoz
ragasztóréteg vastagság: 5 - 20 mm
padlófűtéshez kimondottan ajánlott

gräfix 343:

Gyári, száraz halmazállapotú, cementalapú flexibilis ragasztóhabarcs 0-16 mm nagyságú mészkőhomok és legfinomabbra őrölt trasszliszt hozzáadásával készül. Igen feldolgozóbarát termék.

Felhasználási terület:

Gräfix 343 közepvastagságú ragasztóhabarcs nagyméretű burkolólapokhoz, durva felületű hátlapokhoz ajánlott. Felhasználható eltérő vastagságú terméskő és kerámia lapok burkolására külső- és belső térbe, nedves helységekre. A trassz és a mészkő örleményű cement keveréke elnyomja a szürkefolt képződést a lapok felszínén, amire egyes burkolólapok hajlamosak.

Megjegyzés: folyékony anhidrit alapanyagú esztrich esetében feltétlenül használjunk Rabolin 190 esztrich mélyalapozót.

Feldolgozás:

Egy zsák gräfix 343 tartalmát 6,0 - 6,5 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk. Ebből kb. 17,5 liter ragasztóhabarcsot kapunk. Felhasználás előtt, kb. 10 percnyi állás után újból jól átkeverjük. Vizes helységekre, teraszokon, balkonokon ügyelni kell arra, hogy a burkolat alatt lévő habarcs hiánytalanul, az egész felületen összefüggően, üregek nélkül kerüljön a burkolandó felületre. A habarcs vastagsága 5-20 mm lehet, ennél vastagabb habarcsréteg használja a gräfix 433 habarcsot.

- Megjegyzés: más gyártók termékével nem keverhető össze.
- Bedolgozási idő: 2 - 3 órán belül.
- Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet.

Kiszerezés:

- nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban
- 1,2 tonna raklapon 48 db zsák csomagolva és fóliázva

Technikai adatok:

- nedves állapotban súlya: 1780 g/l
- kiszáradt ragasztó súlya: 1650 g/l
- nyomásslárdság: M 10

25 kg száraz anyagból, 6,0 - 6,5 l víz hozzáadásával kb. 17,5 l nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

1 tonna száraz anyagból, kb. 250 l víz hozzáadásával kb. 700 l nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46
www.graefix.de

343. technikai információs lap. Kelt 2005. február.