

gräfix[®] 34

Közepes vastagságú ágyazó habarcs

trassztartalmú ragasztóhabarcs terméskő és kerámia burkolólapokhoz
ragasztóréteg vastagság: 5 - 20 mm
padlófűtéshez is alkalmazható

gräfix 34:

Műanyag adalékú, gyári, száraz halmazállapotú, solnhofeni portland cementalapú ragasztóhabarcs 0 -1,6 mm nagyságú mészkőhomok és legfinomabbra őrlött trasszliszt hozzáadásával készül. Igen feldolgozóbarát termék.

Felhasználási terület:

Gräfix 34 közepvastagságú ragasztóhabarcs nagyméretű burkolólapokhoz, durva felületű hátlapokhoz ajánlott. Felhasználható eltérő vastagságú terméskő és kerámia lapok burkolására külső- és belső térbe, nedves helységekbe. A trassz és a mészkő őrleményű cement keveréke elnyomja a szürkefolt képződést a lapok felszínén, amire egyes burkolólapok hajlamosak.

Megjegyzés: folyékony anhidrit alapanyagú esztich esetében feltétlenül használjunk Rabolin 190 esztrich mélyalapozót.

Feldolgozás:

Egy zsák gräfix 34 tartalmát 6,0 - 6,5 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk. Ebből kb. 17,5 liter ragasztóhabarcsot kapunk.

Felhasználás előtt - kb. 10 percnyi állás után - újból jól átkeverjük. Vizes helységekben, teraszokon, balkonokon ügyelni kell arra, hogy a burkolat alatt lévő habarcs hiánytalanul, az egész felületen összefüggően, üregek nélkül kerüljön a burkolandó felületre. A habarcs vastagsága 5-20 mm lehet, ennél vastagabb habarcsréteg igénynél a gräfix 43 terméket válasszuk.

- Megjegyzés: más anyagokkal nem keverhető össze.
- Bedolgozási idő: 2-3 órán belül.
- Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet.

Kiszerezés:

- nedvességtől védett 25 kg-os papírszakokban
- egy fóliázott 1,2 tonnás raklap tartalma 48 zsák

Technikai adatok:

- nedves állapotban súlya: 1780 g/l
- kiszáradt ragasztó súlya: 1650 g/l
- nyomószilárdság: M 10

25 kg száraz anyagból, 6,5 liter víz hozzáadásával kb. 17,5 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

1 tonna száraz anyagból, kb. 260 liter víz hozzáadásával kb. 700 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46
www.graefix.de
34. technikai információs lap. Kelt 2005. február.