

# gräfix® 4323

## Vastag rétegű, fehér, flex természetes kő ágyazóhabarcs belső térbe

trassztartalmú ragasztóhabarcs solnhofeni és más terméskő burkolólapokhoz

ragasztó vastagság: 15 - 40 mm

padlófűtéshez is használható

### gräfix 4323:

Műanyag adalékú gyári, száraz halmazállapotú, cementalapú ragasztóhabarcs 0 - 1,6 mm nagyságú mészkőhomok és legfinomabbra őrölt trasszliszt hozzáadásával készül. Igen felhasználóbarát és rugalmas termék.

### Felhasználási terület:

Gräfix 4323 ragasztóhabarcs használhatjuk solnhofeni és más terméskő, burkolólapokhoz belső térbe, valamint egyenetlen felületek kiegyenlítésére belső térben. A rász és mészkő őrleményű cement keveréke elnyomja a szürkefolt képződést a lapok felszínén, amire egyes burkolólapok hajlamosak. A legjobb minőségű diszperziós adalékanyagtól igen rugalmas és kiválóan alkalmas padlófűtéshez.

### Feldolgozás:

Egy zsák gräfix 4323 tartalmát 3,5 - 4,0 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk, majd kb. 10 perc állás után újból jól átkeverjük. Ebből kb. 15 liter ragasztóhabarcsot kapunk. Vizes helységeken, teraszokon, balkonokon ügyelni kell arra, hogy a burkolat alatt lévő habarcs hiánytalanul, az egész felületen összefüggően, üregek nélkül kerüljön a burkolandó felületre.

Megjegyzés: más gyártók termékével nem keverhető össze.

Bedolgozási idő: 2 - 3 órán belül.

Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet.

### Kiszerezés:

- nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban
- 1,2 tonnás raklapon 48 db zsák fóliázva

### Technikai adatok:

- nedves állapotban súlya: 1830 g/l
- kiszáradt ragasztó súlya: 1815 g/l
- nyomószilárdság: M 10

25 kg száraz anyagból, 3,5 - 4,0 l víz hozzáadásával kb. 15 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

1 tonna száraz anyagból, kb. 150 l víz hozzáadásával kb. 600 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG  
D-91322 Gräfenber, Bayreuther Str. 46  
www.graefix.de

4323. technikai információs lap. Kelt 2005. február.