

gräfix[®] 433

Vastag rétegű flex ágyazóhabarcs természetes kövekhez külső- és belső térbe

trassztartalmú ragasztóhabarcs természetes kő, kerámia és beton burkolólapokhoz
ragasztó vastagság: 15 - 40 mm
padlófűtéshez is használható

gräfix 433: Műanyag adalékú gyári, száraz halmazállapotú, cementalapú flexibilis ágyazóhabarcs 0 - 1,6 mm nagyságú mészkőhomok és legfinomabbra őrlött trasszliszt hozzáadásával készül. Igen felhasználóbarát és rugalmas termék.

Felhasználási terület: Gräfix 433 ragasztóhabarcsot használhatjuk egyenetlen vastagságú terméskő, kerámia vagy beton burkolólapokhoz, valamint egyenetlen felületek kiegyenlítésére külső- és belső térbe. A legjobb minőségű diszperziós adalékanyagtól igen rugalmas, így padlófűtésnél is használhatjuk.

Feldolgozás: Egy zsák gräfix 433 tartalmát 3,5 - 4,0 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk, majd kb. 10 perc állás után újból jól átkeverjük. Ebből kb. 15 liter ágyazóhabarcsot kapunk. Vizes helységekből, teraszokon, balkonokon ügyelni kell arra, hogy a burkolat alatt lévő habarcs hiánytalanul, az egész felületen összefüggően, üregek nélkül kerüljön a burkolandó felületre.

- Megjegyzés: más gyártó termékeivel nem keverhető össze.
- Bedolgozási idő: 2 - 3 órán belül.
- Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet.

Kiszerezés:

- nedvességtől védett 25 kg-os papírzsákokban
- 1,2 tonna raklapon 48 db zsák fóliázva

Technikai adatok:

- nedves állapotban súlya: 1830 g/l
- kiszáradt ragasztó súlya: 1815 g/l
- nyomószilárdság: M 10

25 kg száraz anyagból, 3,5 - 4,0 l víz hozzáadásával kb. 15 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

1 tonna száraz anyagból, kb. 150 l víz hozzáadásával kb. 600 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46
www.graefix.de
433. technikai információs lap. Kelt 2005. február.