

# gräfix® 439

## Hőszigetelő, trassz ablakpárkány ágyazóhabarcs

Száraz halmazállapot sűrűség:  $\leq 1.000$  g/l

### gräfix 439:

Gyári, száraz halmazállapotú, mészkőcement alapú ragasztóhabarcs csak tiszta ásványi, hőszigetelő tulajdonságú adalékanyagokkal a DIN 4226 szabvány szerint. Ezen kívül tartalmaz kötőszilárdság elősegítő, víztaszító és feldolgozóbarát termékeket.

### Felhasználási terület:

Gräfix 439 ablakpárkány ágyazóhabarcs kiválóan alkalmas gránit, mészkő, márvány ablakpárkányok fokozott hőszigetelését biztosító helyezésére. A trassz és a mészkő örleményű cement keveréke elnyomja a szürkefolt képződést a lapok felszínén, amire egyes burkolólapok hajlamosak.

### Feldolgozás:

Egy zsák gräfix 439 tartalmát kb. 6,5 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesen összedolgozzuk. Ebből kb. 23 liter ragasztóhabarcsot kapunk. Simítólapáttal felhordjuk a ragasztóhabarcsot és ebbe nyomjuk be a természetes kő ablakpárkányt. Majd hagyjuk megkötni.

- Megjegyzés: más gyártó anyagával nem keverhető össze.
- Bedolgozási idő: 2-3 órán belül.
- Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet.

### Kiszerezés:

- nedvességtől védett 20 kg-os papírzsákokban
- raklapos csomagolásnál fóliázva

### Technikai adatok:

- kiszáradt habarcssűrűség:  $\leq 1.000$  g/l
- nyomószilárdság: M 5
- hővezetés:  $\leq 0,27$  W/m K

20 kg száraz anyagból, 6,5 liter víz hozzáadásával kb. 23 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

1 tonna száraz anyagból, kb. 330 liter víz hozzáadásával kb. 1.200 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG  
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46  
[www.graefix.de](http://www.graefix.de)

439. technikai információs lap. Kelt 2005. február.