

# gräfix 450

## Ragasztóhabarcs kert és térépítészethez

trassz ragasztó és falazóhabarcs természetes kövekhez  
habarcs vastagság: 15 - 40 mm

- gräfix 450:** Gyári, ásványi, M10-es besorolású, száraz halmazállapotú cement, trassz és 0 - 1,6 mm nagyságú mészkőhomok őrleményű ragasztóhabarcs. Felhasználóbarát termék.
- Felhasználási terület:** Gräfix 450 ragasztóhabarcs terméskövek falazásához, burkolásához ajánlott. A trasszörlemény hozzáadása elnyomja az elszíneződés és kivirágzást. Szélsőséges időjárásnak kitett helyeken használjuk a gräfix 433 terméket.
- Feldolgozás:** Egy zsák gräfix 450 tartalmát kb. 5,0 liter víz hozzáadásával, elektromos keverőszárral csomómentesre összedolgozzuk, így kb. 18 liter kész ragasztóhabarcsot kapunk.
- Megjegyzés: más gyártók termékeivel nem keverhető össze.
  - Bedolgozási idő: 2 - 3 órán belül.
  - Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet.
- Kiszerezés:**
- nedvességtől védett 30 kg-os papírzsákokban
  - egy fóliázott 1,2 tonnás raklap tartalma 40 zsák
- Technikai adatok:**
- nedves állapotban súlya: 1940 g/l
  - kiszáradt ragasztó súlya: 1900 g/l
  - nyomószilárdság: M 10
- 30 kg száraz anyagból 5,0 liter víz hozzáadásával kb. 18 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk
- 1 tonna száraz anyagból, kb. 165 liter víz hozzáadásával kb. 600 liter nedves állapotú ragasztóhabarcsot kapunk

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG  
D-91322 Gräfenberg, Beyreuther Str. 46  
[www.graefix.de](http://www.graefix.de)  
450. technikai információs lap. Kelt 2006. január.