

Rabolin 210

Burkolólap előimpregnáló

vizes bázisú előimpregnáló természetes- és műkövekhez

- Rabolin 210:** Színtelen, speciális kapillárisan aktív impregnáló, nem befolyásolja a kötőanyag szilárdságát. Alacsony szilárdságú, nedvszívó felületekhez is ajánlott. Olaj és zsír elleni védelemnél egy megfelelő további impregnálásra van szükség.
- Palakövekhez nem használható.
- Felhasználási terület:** Rabolin 210 külső és belső térbe alkalmazzuk, nedvesség és szennyeződés taszító védőréteggént. A felhasználásával a burkolólapokban maradt gyártásból visszamaradt nedvesség negatív hatását gátolja. Vastag ragasztóhabarcsba helyezéskor a burkolólapra minden esetben egy vékony kontaktréteget hordjuk fel a lap hátoldalára.
- Feldolgozás:** Csak tiszta, por- és zsírmentes felületre hordjuk fel az impregnálót. A felület lehet enyhén nedves, de legyen nedvfelvívő képessége. Rabolin 210 mélyalapozót a felületre hígítás nélkül, egyenletesen kenjük fel. Ajánlatos ezt hengerrel vagy ecsettel végezni, hogy mélyen a felületbe beszívódjon. Szórópisztollyal is felhordható. Nem szabad, hogy fényes film keletkezzen a felületen. Erősen nedvszívó burkolólapoknál esetenként többszöri felhordás is szükséges. Burkolás előtt a lapoknak ki kell száradniuk, száradási idő kb. 20 perc.
- Óvintézkedések:** A felhasználáskor a körülötte lévő üveg,- műanyag,- krómaccél,- alumínium,- bútortárgyakat le kell takarni. Padlófűtést a felhasználás előtt 2 nappal ki kell kapcsolni.
- Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.
Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 10 - 25 C° felülethőmérséklet.
- Kiszerezés:** 1 és 10 literes műanyag edényben.
- Tárolás:** Száraz, fagymentes helyen, megkezdett edényt légmentesen jól lezárva 5 évig.
- Anyagszükséglet:** Hígítás nélkül, használjuk. 1 liter kb. 10 - 20 m² felületre egyszeri, egyoldali felhordásra elegendő.

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: Rabolin Putze & Farben GmbH
D-63863 Eschau-Hobbach
Forgalmazza: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46
www.graefix.de

210. technikai információs lap. Kelt 2011. szeptember.