

# Rabolin 220

## AquaProtec

hígító- és szilikon mentes, általános felületimpregnáló természetes- és műkövekhez

- Rabolin 220:** Átlátszó, enyhén fehéres színű impregnáló szer, víz és olajtaszító hatású. Az impregnálószer a felületbe behatol és a pórusokon egy hajszálvékony felületet képez, ami megvédi a burkolatot a nedvességtől, olajos és zsíros anyagoktól. Kipárolgási képességét a kőnek csak igen kis mértékben gátolja. A felület színe nem, vagy csak igen kis mértékben változik. UV sugárzásnak ellenáll, és idővel csak igen kis mértékben sárgul meg.
- Felhasználási terület:** Rabolin 220 külső és belső térbe alkalmazzuk, nedvesség és szennyeződés taszító védőréteggént, és elősegíti a hatékonyabb tisztítást. Időközben az esetleges szennyeződést a burkolólapokról a lehető leggyorsabban távolítsuk el. A burkolatban lévő visszamaradt nedvesség nem gátolja a Rabolin 220 impregnálószer hatását. Külső és belső térbe is használhatjuk természetes vagy műkövekhez, valamint betonhoz.
- Feldolgozás:** Felhasználás előtt jó felrázandó. Csak tiszta, por- és zsírmentes felületre hordjuk fel az impregnálót. A Rabolin 220 mélyalapozót a felületre hígítás nélkül, egyenesen kenjük fel szivaccsal. Szórópisztollyal is felhordható, de azt szivaccsal dolgozzuk be a felületbe. Nem szabad, hogy fényes film keletkezzen a felületen, megszáradás előtt nedves ruhával el kell távolítani. Erősen nedvszívó burkolólapoknál esetenként többszöri felhordás is szükséges.
- Óvintézkedések:** A felhasználáskor a körülötte lévő üveg,- műanyag,- krómaccél,- alumínium,- bútor felfelületeket le kell takarni. Padlófűtést a felhasználás előtt 2 nappal ki kell kapcsolni.
- Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.  
Felhasználására alkalmas hőmérséklet: 5 - 25 C° felülethőmérséklet.
- Kiszerezés:** 1 és 10 literes műanyag edényben.
- Tárolás:** száraz, fagymentes helyen, megkezdett edényt légmentesen jól lezárva 5 évig.
- Anyagszükséglet:** hígítás nélkül, használjuk. 1 liter kb. 20 - 50 m<sup>2</sup> felületre egyszeri felhordásra elegendő, a felület nedvszívó képeségétől függően.

A nyersanyagainkat és a késztermékeinket folyamatos, legszigorúbb laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Gyártó: Rabolin Putze & Farben GmbH  
D-63863 Eschau-Hobbach  
Forgalmazza: WOLFGANG ENDRESS GmbH & Co KG  
D-91322 Gräfenberg, Bayreuther Str. 46  
[www.graefix.de](http://www.graefix.de)

220. technikai információs lap. Kelt 2008. október.